



terra umida con la lavorabilità desiderata. Con mescolatrici a pressione o mescolatori in continuo, aumentare la quantità di acqua di impasto per mantenere la stessa lavorabilità, per evitare la disidratazione dell'impasto a causa dello sviluppo di calore in fase di miscelazione e trasporto, senza compromettere le prestazioni meccaniche finali e la corretta idratazione del legante.

Livellare, compattare e frattazzare l'impasto di NEOCEM LIGHT con le stesse tecniche di posa dei massetti cementizi tradizionali, fino ad ottenere una superficie chiusa, liscia e perfettamente resistente.

Il massetto realizzato con NEOCEM LIGHT deve essere frazionato con profili di dilatazione posizionati in corrispondenza delle aperture delle porte. La massima superficie realizzabile senza frazionamento è di 20-25 m<sup>2</sup>. Per partizioni specifiche ed ambienti aventi geometrie particolari è opportuno seguire le indicazioni del progettista.

## RESA

10 -12 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore.

## RACCOMANDAZIONI

- ◆ Quando è prevista la posa di marmi, pietre naturali, parquet o resilienti, verificare sempre con igrometro a carburo che il grado di umidità del massetto sia inferiore al 2%.
- ◆ Miscelare NEOCEM LIGHT con il corretto quantitativo di acqua indicato; non aggiungere acqua in eccesso e non rimescolare malta impastata che abbia già iniziato la presa.
- ◆ Non aggiungere leganti, cemento, calce, gesso o inerti.
- ◆ Non bagnare a rifiuto la superficie del massetto posato.
- ◆ Evitare eccessi con l'acqua d'impasto per non avere ritardi di asciugatura e per non pregiudicare le prestazioni finali del prodotto.
- ◆ Il prodotto messo in opera deve essere protetto per almeno 48 ore da pioggia, gelate, sole battente.
- ◆ Lisciature effettuate con uso insistente di disco rotante potrebbero dar luogo ad una superficie molto compatta che, limitando l'evaporazione dell'acqua, allungherebbe i tempi di asciugatura.
- ◆ Non posare su supporti soggetti a risalita di umidità ma interporre sempre una barriera al vapore.
- ◆ Riportare nello spessore del massetto i giunti di dilatazione presenti nel sottofondo.
- ◆ I giunti strutturali devono essere scrupolosamente rispettati e quindi mantenuti tali e quali nel massetto se ulla successiva pavimentazione, ove opportuno utilizzare dei giunti prefabbricati.
- ◆ Realizzare adeguati giunti di frazionamento tagliando il massetto per almeno 1/3 dello spessore evitando di incidere l'eventuale rete di armatura.
- ◆ Ai giunti di frazionamento presenti nel massetto dovranno corrispondere ed essere contigui i giunti di dilatazione della pavimentazione.
- ◆ Inserire idonea rete metallica, o in fibra di vetro, nella parte sovrastante impianti e tubazioni presenti nel massetto e dove si realizzino getti a spessore variabile.
- ◆ Prodotto non idoneo per massetti radianti con impianto di riscaldamento o raffrescamento a pavimento

## CONFEZIONI

NEOCEM LIGHT viene fornito in sacchi di carta politenata da 25 kg su pallet da 1500 kg. Conservare il prodotto in ambienti asciutti e negli imballi originali ben chiusi. In queste condizioni la sua stabilità è di almeno 12 mesi.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto contiene cemento che a contatto con il sudore del corpo produce una reazione alcalina irritante e sensibilizzante per la pelle. Usare indumenti adatti, guanti e occhiali protettivi.

Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

I massetti devono essere realizzati mediante idonea malta fibrorinforzata totalmente a base minerale a ridotto peso specifico opportunamente alleggerita con granuli di vetro espanso ottenuto da riciclo. Devono inoltre essere predisposte le opportune guide al fine di ottenere un getto perfettamente planare e idoneo alla posa di tutti i tipi di piastrelle, pietre naturali e ricostruite, legno, moquette e resilienti. L'impasto deve essere realizzato con betoniera o apposita impastatrice e gli spessori ottenuti saranno variabili da 3 cm a 12 cm massimo per gettata. Il massetto sarà reso indipendente da tutti gli elementi verticali quali pareti o pilastri posizionando prima del getto lungo tutto il perimetro dell'apposito materiale comprimibile. Nel caso sia prevista la posa di una pavimentazione in legno si

consiglia la posa di un'opportuna barriera vapore. Il prodotto sarà livellato mediante staggia metallica e verrà successivamente lisciato con disco metallico al fine di ottenere una superficie di posa chiusa, compatta e resiliente. È previsto un consumo di circa 10 - 12 Kg/m<sup>2</sup> per ogni cm di spessore.

#### DATI TECNICI

<b>Conforme alla Norma:</b>	<b>EN 13813</b>
<b>Classe:</b>	<b>CT-C16-F4</b>
Aspetto:	polvere
Colore:	grigio
Rapporto di miscelazione:	~ 3 litri di acqua per 25 kg di polvere
Peso specifico apparente (kg/m <sup>3</sup> ):	900
Granulometria (mm):	0-3
Spessore massimo applicabile (cm):	≤12
Pot life:	60 min.
Pedonabilità:	24 h
Posa piastrelle:	4-7 giorni
Posa marmi e pietre naturali:	dopo 7-10 gg fino a 4 cm di spessore, oltre 5 cm 28 gg
Posa parquet e resilienti:	dopo 14-21 gg fino a 4 cm di spessore, oltre 5 cm 28 gg
Temperatura di applicazione permessa:	da +5 °C a +35 °C

#### PRESTAZIONI FINALI secondo EN 13813 Classe CT-C16-F4

	<b>Risultati</b>	<b>Metodo di prova</b>
Resistenza a compressione a 28 gg (N/mm <sup>2</sup> ):	> 16	EN 13892-2
Resistenza a flessione a 28 gg (N/mm <sup>2</sup> ):	> 4,0	EN 13892-2
Coefficiente di conducibilità termica (W/mK):	λ = 0,3	EN 12524
Umidità residua a 28 gg (%):	≤ 2	
Reazione al fuoco:	Classe A1 <sub>fl</sub>	EN 13501-1

RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno adatto all'impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.colmef.com](http://www.colmef.com).

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.**

**COLMEF SRL | Z.I. Ponte d'Assi | 06024 - Gubbio (PG) ITALY | Tel. +39 075923561 | [info@colmef.com](mailto:info@colmef.com) | [www.colmef.com](http://www.colmef.com)**